

## FICHA TÉCNICA

### CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS DO PAINEL

	VALOR	UD	NORMA
Espessura do painel	4	mm	EAD 090062-00-0404
Espessura do alumínio	0.5	mm	
Peso do painel	8	kg/m <sup>2</sup>	
Larguras padrão *	1000-1250-1500-2000	mm	
Comprimentos padrão [min - max] *	2000 - 6000	mm	

### TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS DO PAINEL

	VALOR	UD	NORMA
Tolerância de peso do painel	± 5	%	
Tolerância de espessura do painel	± 0.2	mm	
Tolerância de largura do painel	± 2	mm	
Tolerância de comprimento do painel	+15	mm	
Tolerância diagonal do painel	± 3	mm	

### CARACTERÍSTICAS DA PINTURA

	VALOR	UD	NORMA
Espessura do revestimento exterior PVDF 70/30-HDPE*	20-30	µm	EN 13523
Espessura do revestimento interior Primer	10	µm	
Brilho (medido num ângulo de 60°)	30	GU	EN 13523 - 2 / ISO 2813
Dureza do lápis	HB-F		EN 13523 - 4

### CARACTERÍSTICAS DO PAINEL

	VALOR	UD	NORMA
Peeling	≥ 7,0	N/mm	ASTM D 903
Temperatura de utilização	- 40 / + 80	°C	
Expansão térmica Δ100°C	2.215	mm/m	
Transmitância Térmica [U]	5.58	W/m <sup>2</sup> K	EN 12524

### CARACTERÍSTICAS DA FOLHA DE ALUMÍNIO LACADA

	VALOR	UD	NORMA
Ligas <sup>(1)</sup>	5005 / 3105 / 3005		EN 573-3
Módulo de elasticidade [E]	70000		
Tensão no limite elástico (Rp 0.2)	≥ 80		EN 485 - 2
Tensão na ruptura (Rm)	125 ≤ Rm ≤ 240		
Elongação (A50)	≥ 4		
Resistência ao impacto	4 Julios / GTO		EN 13523 - 5/6
Resistência química	5% HCl sin cambios		ISO 2812 - MÉTODO 3
Densidade	2700	kg/m <sup>3</sup>	

<sup>1</sup> Acabamentos Mirror Liga 1050

### CLASSIFICAÇÃO DO PAINEL EM FUNÇÃO DO FOGO

	VALOR	UD	NORMA
	B-s1, d0		EN-13501-1

\* Outros sob consulta

\*De acordo com a exigência da obra ou cor - não aceita a garantia final.

Parque Industrial de Gême  
4730-180 Vila Verde  
Portugal  
Tel. +351 253 142 750

geral@alubuild.com

www.alubuild.com

